

Chemicrocemento



- Recubrimiento bicomponente cementoso acrílico para paredes y suelos de composiciones especiales, mejoradas y aditivadas con cargas de estudiada granulometría de muy elevada resistencia química, mecánica y de gran resistencia a la abrasión.
- **USO:** *Decorativo en diferentes tipos de ambientes, hogares (baños y cocinas) hoteles, oficinas...*

i Características

Chemicrocemento 01:

Naturaleza:	líquido incoloro o coloreado
Aspecto:	líquido incoloro o coloreado
Peso específico a 20°C:	1,00 ±0,05 kg/l
Viscosidad a 20°C:	20 m.Pa.s
Pot life a 20°C:	> 60 min
Componente B (ref 9730B):	líquido blanquinoso
Proporción de mezcla en peso:	1A/ 4,35B
Proporción de mezcla en volumen:	1A/ 4,35B
Tiempo de secado al tacto:	1,5 h
Tiempo de secado entre capas:	6-8 h
Tiempo de puesta en servicio:	3 días.
Tiempo de máximas resistencias:	28 días
Brillo (60°):	2
Dureza Shore C:	90-100
Resistencia a la compresión :	> 26 N/m ²

