

Chemiprimer Concrete PA AL



- Imprimación bicomponente incolora basada en resinas poliaspárticas de secado muy rápido y bajo olor. Para superficies minerales y de hormigón con cierta rugosidad o porosidad.
- **USO:** *Producto ideal para trabajos que requieran reducir el tiempo de puesta en marcha en menos de 24 horas.*

i Características

Naturaleza:	poliaspártico bicomponente
Aspecto:	líquido incoloro
Contenidos en sólidos:	75%
Peso específico a 20°C:	1,02 ± 0,05 kg/l.
Viscosidad a 20°C:	45-55 KU
Componente B (ref 12625B):	líquido incoloro
Proporción de mezcla en peso:	2A / 1B
Proporción de mezcla en volumen:	2A/ 1B
Pot life a 20°C:	< 30 min
Tiempo de secado al tacto:	30-45 min.
Tiempo de secado entre capas:	2 - 3 h

i Rendimiento

Consumos: 0,2 - 0,3 kg/m² en dos capas.

Chemiprimer Concrete PA AL



Aplicación



No recomendamos aplicar a una temperatura fuera del intervalo 10-30 °C.
No recomendamos aplicar a una humedad relativa superior al 60%.

El tiempo de repintado entre capas está calculado para una temperatura ambiente de 20°C. Otras variaciones de temperatura, pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.



Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta:

- Los soportes deben estar limpios y exentos de líquidos de curado y materias extrañas.
- Se puede aplicar directamente sobre pinturas viejas si están bien adheridas. En este caso, se deberá limpiar previamente la superficie.
- Limpieza de la superficie mediante cepillo metálico rotativo, disco abrasivo, o químico, para eliminar la lechada superficial y las materias extrañas.
- Secado y aspiración del polvo.

La aplicación se deberá hacer mediante brocha o rodillo de pelo corto.

Para alargar el tiempo de vida de la mezcla, se puede añadir un máximo de un 5% de Xileno, pero esto comportaría lo siguiente:

- Flexibilización de la capa aplicada.
- Se alarga el tiempo de secado.
- Pérdida de resistencias mecánicas.

No se recomienda mezclar producto para un tiempo superior a 15 minutos.

Es repintable a un tiempo inferior de 4 horas. Si el tiempo es superior, se debe lijar previamente la superficie.

Chemiprimer Concrete PA AL

Suministro

En juegos de: 2 A + 1 B
4 A + 2 B
8 A + 4 B

Colores especiales bajo demanda.

Almacenamiento

Máximo de 6 meses en envases originales, herméticamente cerrados y a una temperatura de entre 10 y 25 °C.

Higiene y seguridad

- Irritante. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- No comer ni fumar y mantener el local ventilado.

Eliminación de residuos

Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.



Ficha técnica Rev. 3, de fecha julio de 2020 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.