

Chemitop W



- Barniz incoloro epoxi base agua.
- **USO:** Especial para el sellado de pavimentos de hormigón o asfalto, y para el acabado de sistemas autonivelantes o multicapa.

i Características

Naturaleza:	epoxy bicomponente
Aspecto:	líquido incoloro
Contenidos en sólidos:	68 ± 2%
Peso específico a 20°C:	1,08 ± 0,05 kg/l
Viscosidad a 20°C:	75-85 KU
Ph a 20°C:	8-9
Componente B (ref 6073B):	líquido incoloro
Proporción de mezcla en peso:	1,5A /1B
Proporción de mezcla en volumen:	1,7A /1B
Pot life a 20°C:	2 h
Tiempo de secado al tacto a 20° C:	3 h
Tiempo de secado entre capas a 20°C:	12 h
Tiempo de máximas resistencias a 20 °C:	7 días
Brillo(60°):	80
Dureza Persoz:	250-300
Taber CS 17 1000 gr 1000c:	Cs = 0,023
Resistencia al fuego:	Bfl - S1

i Resistencias

- Resistencias elevadas a la abrasión.
- Resistencia a los productos químicos.

Chemitop W

Acabado

- Liso brillante.
- Impermeable al agua.
- Antipolvo.
- Fácil limpieza.
- No inflamable.

Aplicación



Temperatura de aplicación: 10°C - 35°C. H.R: ≤80%

La temperatura del soporte debe de estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío.



Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta:

- Los soportes deben estar limpios y estar exentos de líquidos de curado y materias extrañas.
- Limpieza de la superficie mediante cepillo metálico rotativo, o disco abrasivo, para eliminar la lechada superficial y las materias extrañas.
- Secado y aspiración del polvo.

Aplicación de una o dos capas de **CHEMITOP W** para obtener un acabado continuo.

Al tratarse de un producto de dos componentes deben mezclarse previamente, respetando las proporciones en peso 1,5 A / 1 B de la forma siguiente:

- Homogeneizar los componentes por separado.
- Verter el componente B en el A y homogeneizar a baja velocidad. Antes de proceder a la aplicación conviene dejar unos 5 o 10 minutos de digestión de la mezcla así preparada.
- Diluir entre un 10-25% según la capa de acabado.

Buena ventilación (mejor forzada).

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de lluvia o nieve etc)

Adherencia

Extraordinaria adherencia al soporte y endurecimiento en profundidad del mismo

Rendimiento

Consumos: 150 g/m²/capa. Aplicar mínimo 2 capas.

Chemitop W



Suministro

Juegos de: 1,5 A + 1 B
4,5 A + 3 B.



Cualquier color especial bajo demanda.



Almacenamiento

Máximo de 6 meses en envases originales, herméticamente cerrados y a una temperatura de entre 10 y 25°C.



Higiene y seguridad

- Irritante. Irrita los ojos y la piel . En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- No comer ni fumar y mantener el local ventilado.



Eliminación de residuos

Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.



Ficha técnica Rev. 7, de fecha octubre de 2020 (REV.TEC) (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.